



8060 RAPID

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik Fix Snabb er en hvid, flexibel cementbaseret hæftemasse. Hæftmassen har en god vedhæftning og er specielt egnet til montering af keramiske materialer og lys natursten på faste underlag ind- og udendørs. Godkendt til keramiske vådrumskonstruktioner iflg. BBV:s branscheregler 07:1 i kombination med Bostik Tættagssystem.

ANVENDELSE

Egnet til montering af keramiske materialer, granitkeramik, glas og porslinsmosaik samt lys natursten på vægge og gulve. Kan anvendes på varierende typer af faste og rene underlag, f.eks. beton, puds, gipsplader, Bostik Tættagssystem hvor risikoen for tryk er større. Fix Snabb kan bruges sammen med både el- og vandbåren gulvvarme. Ved anvendelse på andre underlag, kontakt Bostik AS.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

UNDERLAG/RENGØRING: Se til at underlaget er frit fra støv, farve, limrester, olie, fedt, voks etc. samt fast og hårdt. Løse lag, flader med utilfredsstillende holdfasthed samt ev. slamlager skal fjernes mekanisk. Ev. gulvvarme skal være lukket samt skivemateriale vel fastsat i enighed med gældende byggnadsnorm. Underlaget ska hålla +5°C till +25°C. **FORBEHANDLING Tørre rum:** Underlaget skal normalt altid forbehandles med Bostik Primer 6000 for at forbedre vedhæftningen og forhindre hurtig udtørring. Den primede overflade er belægningsbar når er tør og bør belægges indenfor 1 døgn for optimal vedhæftning. Ej sugende og glatte flader, f.eks. keramik, skal affedtes, slibes og behandles med Bostik Ardagrund Express inden opsætning. **Vådrum:** Ved anvendelse af keramiske materialer i vådrum skal underlaget behandles med et af Bostiks Tættagssystem. **OBS!** Rum som midlertidigt udsættes for fugt, f.eks. i køkkener, entre etc, kan med fordel fugtsbeskyttes med Bostik Fugtspærre 6030. Ved montering af keramik på keramik i vådrum skal underlaget affedtes, slibes samt behandles med en slamme af Ardal Grundfestiger og cementbaseret hæftemasse 1:1. **Udendørs og på underlag med direkte kontakt med grund eller med risiko for tilskydende fugt kan underlaget primes med Ardal Grundfestiger.** **BLANDING:** Bland 15 kg pulver med ca 3,6 liter rent, koldt vand. Rør om kraftigt med en blandedmaskine eller borremaskine med blander til en homogen og trægflydende masse. Vent 2-3 minutter og rør om igen. Massens temperatur bør ligge mellem +10°C til +20°C for at ikke påvirke arbejds- og åbentid. Tilblandet fix kan bruges i 30-40 minutter. Masse som er begyndt at hærde må ikke oparbejdes med mere vand. **APPLICERING:** Stryg et tyndt lag af massen med den glatte siden af fixkammen for bedst vedhæftning. Umiddelbart efter appliceres masse til ca 10 minutters opsætning hvilket fordeles med den fintandede siden af fixkammen. Valg af fixkam bestemmes af pladens type og størrelse. Se til at pladernes temperatur er mindst +5°C og at de er støvfri. Monter pladen gennem at trykke den imod underlaget og derefter vride den fast. Pladerne kan normalt korrigeres indenfor 15 minutter. Til krævende applikationer f.eks. udendørsbrug, gulv som udsættes for høj belastning etc stryges hæftemasse på både plade og underlag. Fjern hæftemasse som er op til mere end halve fugedybden. Pletter bør fjernes umiddelbart med vand eller en fugtig klud. **OBS!** Applicere ej masse på en større flade end pladerne bliver monteret inden hæftemassen klistrer sig. Solbestråling, høj temperatur, stærk ventilation etc kan reducere åbentiden kraftigt. Affugtere og varme skal ej anvendes samt gulvvarme skal være lukket i 28 dage efter opsætning og derefter startes successivt. **FUGNING:** Fugning kan normalt ske efter ca 3 timer på væg og gulv. Det er vigtigt at hæftemassen er tør for at forhindre misfarvning af fugen. Gulvet kan belastes fuldt ud efter ca 14 dage.


SIKKERHED

Produktet indeholder cement og er irriterende. For yderligere information se sikkerhedsdatabladet.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Bindemiddel	Specialcement
Ballast	Sand
Farve	Hvid
Arbejdstemperatur	Min +5°C i både plade og underlag, max +25°C
Vandforbrug	ca 3,6 liter / 15 kg
Rengøring af værktøj	Umiddelbart med vand
Lagringstid	6 måneder tørt, køligt og i uåbnet forpakning
Forbrug	1,5 kg - 3,0 kg pulver/m ² afhængig af underlag og plade
Monteringstid	ca 10 minutter ved +18°C
Anvendelsestid	30 - 40 minutter ved +18°C
Fugebar efter	ca 3 timer
Gangbar	ca 3 timer
Belastningsbar	Fuldt efter ca 14 døgn

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

